

SCHEMA TECNICA / - Technical Datasheet

Articolo / Article :

LYCRA



Composizione / Composition :

80 % POLYAMIDE
20 % ELASTANE

Peso / Weight (+/- 5 %) : **190 g/m²**

Altezza / Width (+/- 2%): **150 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **285 g/m lin.**

Pezza / Piece : **70 m**

Maglie / Courses : **46 / cm**

Cannette / Wales : **26 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C

altezza / width : **max -5%**

lunghezza / length : **max -5%**

BS EN ISO 26330

Stabilità Dimensionale - Vapore
Dimensional Stability - Steam

altezza / width : **max -3%**

lunghezza / length : **max -3%**

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto : **5**
on fabric

su lana : **4/5**
on wool

Ultraviolet Protection Factor (U.P.F.)

AS/NZS 4399-1996

Bianco x Stampa **40/50+**
White for printing

Tinto / Plain dyed **50+**
Tinto / Plain dyed

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)

Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 4301 - 3.6 kg

altezza / width : **115%**
(min 97% - max 132%)

lunghezza / length : **185%**
(min 157% - max 212%)

modulo 40% / modulus 40%

Bianco x Stampa / White for printing altezza / width : **130-190 g**
Tinto / Plain dyed altezza / width : **130-190 g**

lunghezza / length : **100-180 g**
lunghezza / length : **90-180 g**

Simboli di manutenzione :

Care labelling codes :



Note / Notes :

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.